

TP-UNI 151

Enduit universel tous travaux



Grande polyvalence
Excellent confort d'application
Sans retrait
Ponçage facile

Usage

Enduit en poudre pour reboucher, garnir et lisser.

Supports

TP-UNI 151 adhère sur supports bruts ou peints, neufs ou rénovés :

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Ciment,
- Béton, béton cellulaire

Finition

Recouvrable par tous types, de revêtements muraux, de peintures mates ou satinées.

Conditionnement

Sacs de 5 et 15 kg.

Caractéristiques physiques et techniques

TP-UNI 151 : enduit intérieur en poudre à base de produits de carrières et de liants.

- Classification (NFT 36-005) : Famille III classe 2.
- Codification GESVWAC (XPT 30-608) : $G_3E_5S_2V_0W_0A_0C_0$
- Épaisseur d'application :
 - Rebouchage : sans limite.
 - Surfaçage : jusqu'à 5 mm.
- Couleur : blanche.
- White index : information à venir.
- Durée d'utilisation : 40 à 50 minutes à 20°C
- Mise en peinture : 12 à 24 heures.
- Dureté shore : information à venir.
- Adhérence (XPT 30-608) : > 0.5 Mpa.

Préparation des fonds

Les supports seront préparés conformément aux DTU en vigueur.
 Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

Conditions d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : appliquer à l'aide d'une lame ou d'une lisseuse.
- Taux de délayage : 40 % d'eau (1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre).
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation : 1 an au sec dans son emballage d'origine fermé.

Recommandations et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer TP-UNI 151 sur du polystyrène ni sur du papier peint ni en extérieur.
- Ne pas appliquer : à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 65%HR.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Documents normatifs à consulter

- XPT 30-608 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : classification des peintures, des vernis et des produits connexes.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

Hygiène et sécurité

Pas d'étiquetage de danger
 FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupretpro.com.

Mentions légales

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits TOUPRET, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.
 Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art.

Poudre
 Intérieur

TOUPRET S.A.
 Une société du groupe TOUPRET
 24 rue du 14 juillet
 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France

Tel : 33 (0)1 69 47 20 20
 Fax : 33 (0)1 60 75 87 11
 e-mail : toupret@toupret.fr
www.toupret.com

S.A. au capital de 8 000 000 €
 RCS Evry B 964 201 859
 TVA FR 17 964 201 859

